



Lieu de prélèvement : Carrière de MARAT-LA-PETITE

Granulats : 0/31,5 C secondaire

Pétrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

Catégorie


Code Ca

	0.063	0.5	2	4	8	12.5	D/2 16	20	D 31.5	40	1.4D 45	2D 63	EN_MB0D	EN_LA	LA+MDE	MDE	
Etendue e	6						20		10								
V.S.S.+U																	
V.S.S.	6.1						72		99				0.80	30.0	45.0	25.0	
V.S.I.	0.1						52		89		98	100					
V.S.I.-U																	

Partie informative

Résultats de production

	du 04/06/15 au 04/06/15												jusqu'au 25/01/18			
	0.063	0.5	2	4	8	12.5	16	20	31.5	40	45	63	EN_MB0D	EN_LA	LA+MDE	MDE
Maximum	3.5	6	12	19	40	57	69	77	98	100	100	100	0.23			
Xf+1.25xEcart-type	3.5	6	12	19	39	56	68	77	98	100	100	100	0.22			
Moyenne Xf	3.1	5	10	16	33	50	62	72	97	100	100	100	0.16	24.3	43.7	19.4
Xf-1.25xEcart-type	2.7	4	8	13	27	43	55	67	97	100	100	100	0.11			
Minimum	2.7	4	8	13	29	45	57	67	97	100	100	100	0.12			
Ecart-type	0.33	0.8	1.7	2.4	5.0	5.2	5.2	4.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.040			
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1



WIL 11.04.7.449 (c) Arcade 1996,2017

Responsable laboratoire, HILAIRE E.